

## Mn 化 成 品 製 品 規 格

品 種	品 名	主用途	Mn %	MnO %	Fe %	Ca %	Mg %	Na %	K %	Ni %	Co %	Pb %	As %	強熱減量 %	備考
硫酸マンガン	C2	触媒原料	≧31.5	—	≦0.020	—	—	—	—	—	—	≦0.003	<0.001	—	—
	C3	サプリメント	≧31.5	—	≦0.0020	—	—	—	—	—	—	≦0.0001	≦0.0001	—	USP/FCC規格対応
	C5	LIB用正極材原料	≧31.5	—	≦0.0005	≦0.015	≦0.015	≦0.015	≦0.015	≦0.001	≦0.005	—	—	—	—

品 種	品 名	主用途	Mn %	Ca %	K %	Na %	Mg %	Si %	SO <sub>4</sub> %	Pb %	As %	MV μm	D50 μm
炭酸マンガン	C2-10	表面処理下地材原料	≧43.0	≦0.10	≦0.015	≦0.10	≦0.05	≦0.005	≦1.0	—	—	—	—
	C2-LLS	ソフトフェライト原料	≧43.0	≦0.010	≦0.005	≦0.010	≦0.010	≦0.005	≦1.0	—	—	—	—
	SP4	MLCC添加剤 サーミスタ原料	≧44.0	≦0.001	≦0.001	≦0.001	≦0.001	≦0.001	≦0.05	—	—	≦4.0	—
	F1		≧43.5	≦0.001	≦0.001	≦0.001	≦0.001	≦0.001	≦0.05	—	—	—	0.5~0.9

品 種	品 名	主用途	MnO <sub>2</sub> %	SSA m <sup>2</sup> /g
二酸化マンガン	K200	脱臭触媒	≧76	≧180

## 新 日 本 電 工 株 式 会 社

新日本電工株式会社

機能材料営業部

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル4階

TEL:03-6860-6812 FAX:03-6860-6833

Nippon Denko Co.,Ltd.

Function Materials Sales Dept

Tokyo Tatemono Yaesu Bldg., 1-4-16 Yaesu,Chuo-ku,Tokyo 103-0028,Japan

Tel+81-3-6860-6812 Fax+81-3-6860-6833